

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



3333 SUPER ADHESIVE PRIMER

Excellent adhesion on smooth & dense substrates

- Perfect chemical bond without blasting or etching
- Low material usage - A real cost saver
- Can be recoated with virtually any other 2K paint
- Water-based; low odour
- Excellent flow

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3333 SUPER ADHESIVE PRIMER

OPIS

Water-based epoxy primer for use on smooth floors, like power-floated concrete and tiles.

ZALECANE UŻYCIĘ

Super Adhesive 3333 should be used on non-porous, dense mineral substrates like tiles or power floated concrete; non-ferrous metals like stainless steel, aluminium or new hot-dip galvanized steel and thermosetting plastics like fiberglass-reinforced polyester or epoxy. Resists light to moderate abrasion, intermittent high humidity and moisture, regular chemical cleaning and spillage of chemicals if recoated with the appropriate RUST-OLEUM System; can be recoated with practically all RUST-OLEUM Epoxy, Polyurethane, Chlorinated Rubber/Vinyl and Acrylic coatings. Classified Class 1 Surface Spread of Flame according BS 476; part 7: 1987.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,58
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	61,9%
Odporność na temperaturę:	150°C (dry heat)
Proporcja mieszania:	Base : Activator = 0.72 : 0.28 (Volume)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	6 hours
Do użytku:	8 hours
Do przemalowania:	16 hours (20°C), 24 hours (10°C), 12 hours (30°C) but within 72 hours
Pełne utwardzenie:	8 days
Czas przydatności do użycia:	2 hours

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

25 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

15 µm

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

41 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

25-30 m²/l. Apply in a very thin layer not more than 25 µm wet (15 µm dry).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove grease, oil and all other surface contaminations with RUST-OLEUM ND14 or by alkaline or high pressure (steam) cleaning. New concrete should cure and dry for at least 30 days prior to the application of the coatings. The surface must be clean and may be slightly damp during application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Stir individual components thoroughly before mixing them together. Use the boxing method or a low speed mixer.

WARUNKI APLIKACJI

Temperature of air and substrate between 10 and 35°C and relative humidity below 70%. The substrate temperature must be at least 5°C above dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Always dilute with 20% volume with water. Use brushes based on a mixture of synthetic/natural bristles.

Check wet film thickness, avoid excessive film thickness. Preferably use disposable brushes.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Always dilute with 20% volume with water. Use HD foam roller. Check wet film thickness, avoid excessive film thickness. Preferably use disposable rollers.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Up to 20% volume with water. Spray: Gravity cup and pressure cup. Tip size: 1.2 -2.0 mm. Atomizing pressure: 2 - 4 bar. Check wet film thickness, avoid excessive film thickness.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Immediately after application with (hot) water and soap.

UWAGI

Do not try to apply a hiding coat to avoid adhesion issues and water sensitivity. If the relative humidity is high during drying, curing might be retarded.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	8 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	8 g/l
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C. **Keep from freezing.**

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu