

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL



## 5160 FLEXI-JOINT FILLER

# Flexibele PU-vuller voor dilatatievoegen



- Blijft flexibel voor uitzetting/krimp
- Duurzaam polyurethaanproduct
- Goede olie- en chemicaliënbestendigheid
- Geringe geur
- Voor binnen- en buitengebruik

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 5160 FLEXI-JOINT FILLER

## OMSCHRIJVING

Gietbare flexibele polyurethaan voegmortel, voor het vullen van dilatatievoegen en andere vloervoegen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het vullen en repareren van (dilatatie) voegen in vloeren en tussen aansluitende vloerdelen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,3  
Vaste stof gehalte in volume: 99%  
Mengverhouding: Basis : Verharder = 1,4 : 0,6 (Volume)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 2u  
Hanteerbaar: 12u  
Overschilderbaar: Wordt niet geadviseerd  
Volledig uitgehard: 7 dagen  
Pot Life: 1u

## THEORETISCH VERBRUIK

20 m per 2 liter bij een voeg van 10 mm diep en 10mm breed.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat de zijanten van de voeg schoon en droog zijn. Eventuele schade aan de voegranden moeten worden gerepareerd met Rust-Oleum Epoxy Reparatie Mortel 5180.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Meng de 2 componenten zorgvuldig gedurende minstens 3 minuten tot een homogene massa.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van het materiaal, omgeving en de ondergrond tussen 5 en 35°C. De relatieve vochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Voor voegen van 5 tot 10 mm breed, moet de diepte gelijk zijn aan de breedte. Voor voegen van 10 tot 20 mm breed, moet de diepte 10 mm zijn. Voor voegen van meer dan 20 mm breed, moet de diepte de helft van de breedte zijn. Het product kan worden gegoten. Om dit mogelijk te maken dient de rand van het blik zodanig gebogen te worden dat het materiaal gelijkmatig in de voorbereide voeg gegoten kan worden. De voeg dient opgevuld te worden tot net onder de bovenrand van de voeg. Verwijder eventuele luchtballen door met een plamuurmes over het oppervlak te schrappen. Flexibele Voegmortel Opvulcilinders gebruiken om diepere voegen terug te brengen tot de gewenste diepte. Gebruik 5401 om de hechting te verbeteren.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Rust-Oleum Thinner 160.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l

Grenelle: aplus

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)