

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



7100 FLOOR COATING



Easy to apply 1 component floor coating

- Single pack, solvent based floor coating
- For foot traffic, interior and exterior
- For old concrete floors (>2 yrs), metal and wood
- High gloss appearance, great hiding power
- Touch dry after 6 hours (at 20°C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7100 FLOOR COATING

OPIS

Easy to apply solvent based Alkyd floor coating specially designed for applying on old (>2 years), dry concrete for interior and exterior use. The coating has a good resistance against abrasion and neutral detergents (no alkaline cleaning agents) and is resistance during short contact periods against lubricating oils, fuel, petrol etc.

ZALECANE UŻYCIE

7100 Floor Coating can be applied on concrete floors older than 2 years, which are completely clean and dry. It is not recommended to apply on smooth/dense concrete or concrete containing a damp repellent additive, which will prevent a good adhesion. 7100 Floor Coating can also be applied on old good adhering coatings. 7100 can be applied onto metal floors which have been correctly prepared and primed with a suitable Rust-Oleum metal primer.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0 - 1,1 kg/l
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych objętościowo:	36 - 40 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	6 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

130 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

50 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

8,0 m²/l at 50 µm dry

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove oil, grease and other contaminations with Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Cleaner/Degreaser for floors or high pressure- (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Sand old intact coatings to roughen the surface in order to establish a good adhesion. Check the compatibility with old intact coatings. During application the surface should be dry and clean. On porous concrete a first coat should be applied with 7100 diluted with an addition of approximately 10% volume 7301. Remove curing compounds by means of dust free blasting.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Sparingly, if required, with 10% volume 7301.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Sparingly, if required, with 10% volume 7301. In case of roller application it can be necessary to apply 2 coats in order to obtain the recommended film thickness.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Immediately after application using 7301.

UWAGI

Apply 7100 Floor Coating never on alkaline substrates.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	456 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	485 g/l
Kategoria LZO:	A/I
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu