

RUST-OLEUM[®]
INDUSTRIAL



7200NS FLOORCOAT PU

Single pack anti-slip floor coating

- For foot traffic, interior and exterior
- Anti-slip additive is premixed in the coating
- For use on concrete (>2yrs), metal and wood
- Touch dry after 4 hours
- Apply a 2nd coat to increase the antislip properties

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7200NS FLOORCOAT PU

BESCHREIBUNG

Anti-slip polyurethane-modified floor coating, abrasion resistant and easy to apply. 1K

EMPFOHLENE VERWENDUNG

7200NS PU Bodenbeschichtung kann direkt auf Betonböden, die vollständig trocken und sauber sind, angebracht werden (siehe Untergrundvorbehandlung), mit Ausnahme von glattem Beton oder Beton, der wasserabweisende Mittel enthält, die eine gute Haftung verhindern. 7200NS PU Bodenbeschichtung kann auch auf zuvor angebrachten gut haftenden unbeschädigten Beschichtungen angebracht werden. Des Weiteren kann das Produkt auch auf gut vorbereiteten und mit dem richtigen Rust-Oleum-Grundierung beschichteten Metalluntergründen angebracht werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 0,9-1,2
Feststoffgehalt in Volume: 45%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 4 St.
Griffest: 8 St.
Überstreichbar: 24 St.
Durchgehärtet: 1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

110 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

50 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

9 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds und Materialverlust beim Auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Entfernen Sie Öl, Fett und andere Verunreinigungen mit dem Rust-Oleum ND14 Reiniger/Entfetter oder mit einem Hochdruck-(dampf)Reiniger in Kombination mit dafür geeigneten Mitteln. Alte Schichten, die noch intakt sind, sollten abgeschmirgelt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Verträglichkeit mit alten intakten Farbschichten. Während der Anwendung hat die Oberfläche sauber und trocken zu sein. Auf porösen Untergründen zuerst eine Schicht 7200 PU verdünnt mit ca. 5 Vol.% Verdünner 633 anbringen. Gewährleisten Sie, dass der Beton mindestens 28 Tage alt und der Feuchtigkeitsgehalt weniger als 6 Gew.% ist. Nachbehandlungsmittel müssen durch staubfreies Strahlen oder Ätzen mit Rust-Oleum SE108 entfernt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor der Verwendung muss die Farbe intensiv zu einer guten Homogenität gerührt werden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Sparsam, wenn nötig, bis zu 5 Vol.% verdünnen mit Verdünner 633.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Sparsam, wenn nötig, bis zu 5 Vol. % verdünnen mit Verdünner 633. Bei der Auftragung mit

einem Roller kann es notwendig sein, zwei Schichten anzubringen, um die empfohlene Schichtdicke zu erreichen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Direkt nach der Auftragung mit Rust-Oleum Verdünner 633.

BEMERKUNGEN

7200NS PU Bodenbeschichtung nie auf alkalischen Untergründen anbringen oder an Orten, die ständig unter Wasser stehen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Produktionsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 12/07/2024

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu