

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**9200 RUST-O-THANE®**

## Strapazierfähige, waschbare Polyurethan-Deckschicht

- Sehr dauerhaft und UV-beständig; vergilbt nicht
- Geruchsarme Formel auf Wasserbasis
- Hohe Abriebfestigkeit, geringer Verschleiß
- Dichtes seidenglänzendes Finish
- Kann auf Böden, Wänden, Treppen, Türen und Metall angebracht werden

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# 9200 RUST-O-THANE®

## BESCHREIBUNG

Seidenglanzende wasserbasierte 2K-Polyurethanbeschichtung für einen sehr dauerhaften und farbtönenbeständigen Deckanstrich auf Metall, Boden, Türen, Treppen oder Möbel.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-O-THANE 9200 sind entwickelt worden für Auftragen auf Oberflächen, die mit RUST-OLEUM Epoxid- oder Akrylsystemen gestrichen worden sind (z.B. 9100 und 5401, Pegasol Q und Pegalink). Das Auftragsgebiet besteht aus beschichtete Boden und Mauern und grundiertes Metall. 9200 bietet geeigneten Schutz gegen Lösungsmittel, Alkalien, schwache Säuren und chemische Reinigung. Besonders empfohlen wenn Wetterbeständigkeit (UV) und Abrieb verlangt wird. Auch geeignet für Treppen, Türen und Küchenwände.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,23
Glanzgrad:	["Seidenglanz"]
Feststoffgehalt in Volume:	37%
Hitzebeständigkeit:	90°C (trocken), über 65°C kann Vergilbung auftreten
Mischverhältnis:	Basis : Härter = 5,66 : 1 (Volumen)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 St.
Griffest:	4 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	2 Tage
Topfzeit:	2 Stunden für eine 5 l Mischung bei 20 °C
Induktionszeit:	5 Min.

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

110 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

40 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6,2 m<sup>2</sup>/l bei 60 µm trocken (abhängig vom Farbton) für Boden.  
9,2 m<sup>2</sup>/l bei 40 µm trocken (abhängig vom Farbton) für andere Anwendungen.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl und alle anderen Verunreinigungen durch alkalische oder Hochdruck- (Dampf) reinigung unter Zugabe von geeigneten Mitteln entfernen. Tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen. Verträglichkeit mit tragfähigen Altanstrichen überprüfen mittels Anlegen eines Testfelds mit RUST-O-THANE 9200. Nicht tragfähige Altanstriche mittels Strahlen oder mit Schaber, Drahtbürste und Schleifpapier entfernen. Grundieren oder Ausflecken mit den empfohlenen Rust-Oleum Anstriche. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Härter allmählich zufügen an Basismaterial und mit einem elektrischen Mischgerät mischen. Während Verarbeitungszeit nicht verdünnen. Nach 2 Stunden nicht anwenden. Rest gemischtes Lagern Sie keine Rückstände von gemischten Produkten in einer geschlossener Gebinde.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 5 und 35°C, R.Lf. unter 80 %. Die Untergrundtemperatur soll wenigstens um 3°C über dem Taupunkt liegen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt verwenden. Mit reine China-Borsten verwenden.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt verwenden. Roller mit gewebtem Polyamidgarn (Perlonbezug, Florhöhe 8-12 mm). Gleichmäßig und langsam rollen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Unverdünnt verwenden. Pneumatische und elektrische Airless-geräte. Düsendgröße: 0,013-0,015". Druck: 200 bar.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser und Seife, bevor trockenen.

## BEMERKUNGEN

Max. d.f.t.: für Boden: 75 µm trocken, entspricht 200 µm naß für Mauern: 60 µm trocken, entspricht 160 µm naß.

Bei Anwendung auf Fußböden die starker Abnutzung ausgesetzt sind, empfiehlt es sich Standard- oder Mittelfarbtöne zu verwenden. Für tiefe und/oder helle Farbtöne (rot, gelb, orange, grün, blau usw.) ist es ratsam eine klare Deckschicht aufzutragen.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung bei stehendem und/oder eindringendem Wasser geeignet. Für dunkle oder helle Farben auf TR-Basis sind mindestens zwei Anstriche erforderlich, um eine zufriedenstellende Deckkraft zu erreichen

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	35 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	35 g/l
VOC-Kategorie:	A/j
VOC-Grenzwert:	140 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Basis Mindestens 24 Monate und Härter Mindestens 12 Monate ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, trockenen, gut belüfteten und frostfreien Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, Temperaturen zwischen 5° und 35°C. Geöffnete Härterdosen müssen innerhalb 1 Woche verarbeitet werden.

Ausgabedatum: 03/05/2024

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu