

# RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



## COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER



# Makes the smoothest surface coatable!

- Easy to apply
- Transparent blue finish
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 50 m<sup>2</sup>/l

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COMBIPRIMER® ADHESION PRIMER

## DESCRIZIONE

RUST-OLEUM® CombiPrimer Tack Coat 3302 is an adhesion coat based on a solvent containing acrylic.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

RUST-OLEUM CombiPrimer Tack Coat 3302 should be used on galvanised steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces followed by RUST-OLEUM CombiColor Original or MS. CombiPrimer Tack Coat 3302 is primarily intended for brush application

## DATI TECNICI

Densità: 0,92  
Residuo secco in volume: 20%  
Resistenza al calore: 100°C (dry heat)

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: Remains tacky  
Asciutto da maneggiare: Remains tacky  
Asciutto da rivestire: After ½ hours but within 24 hours

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

20 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

2 µm

## CONSUMO TEORICO

50 m<sup>2</sup>/l

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure cleaning in combination with appropriate detergents. Remove previous coatings completely. Remove salts, 'white rust', etc., by washing with RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 Etching Solution. The surface must be clean and dry during application.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Use natural bristles, longhair brushes.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Use RUST-OLEUM Thinner 160.

## NOTE

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 745 g/l  
Soluzione premiscelata COV: 745 g/l  
Categoria COV: A/h  
Limite di COV: 750 g/l  
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu