

RUST-OLEUM[®]
— INDUSTRIAL —



DAC HYDRO D

High build decorative roof tile paint

- Higher layer thickness gives extra protection
- Resistant to UV radiation, acid rain, heat, frost and pollution
- Rain-proof after just 1 hour
- Smooth decorative finish with lasting colour and gloss retention
- Water-based formulation, low odour

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DAC HYDRO D

ОПИСАНИЕ

Flexible and high build acrylic paint for renovation and protection of concrete or terracotta roof tiles.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Dac-Hydro-D renovates and protects in a durable way several kinds of roof coverings (concrete and terracotta roof tiles).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,2
Гланцово ниво:	satin
Съдържание на твърди частици в тегло:	50%
Съдържание на твърди вещества в обема:	40%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	2 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

170 µm

СУХ СЛОЙ

65 µm

РАЗХОДНА НОРМА

6 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

After a good cleaning with pure water under high pressure (200 bars), all substrates have to be dry, clean, not chalking and normally absorbent (untreated roof tiles). For very closed substrates like varnished or enamelled tiles, an adhesion coat like Noxyde diluted with 25% water has to be foreseen. For all other substrates: corrugated asbestos cement sheets, concrete tiles of the Redland type and all weathered and / or very absorbent substrates, it is necessary to apply an adhesion coat in Primer 44HS. It is recommended to perform an adhesion test.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 8°C, relative humidity max. 80%.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Dilute with maximum 3% volume of water. Nozzle: 015 - 021 / Pressure: 160 - 220 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Apply in 2 coats to avoid local gloss differences. It is not advisable to apply Dac-Hydro-D on artificial slates type "Eternit".

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	40 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	40 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС: grenelle:	140 g/l exterior
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu