

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## DAC HYDRO D

# High build decorative roof tile paint

- Higher layer thickness gives extra protection
- Resistant to UV radiation, acid rain, heat, frost and pollution
- Rain-proof after just 1 hour
- Smooth decorative finish with lasting colour and gloss retention
- Water-based formulation, low odour

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# DAC HYDRO D

## OPIS

Flexible and high build acrylic paint for renovation and protection of concrete or terracotta roof tiles.

## ZALECANE UŻYCIE

Dac-Hydro-D renovates and protects in a durable way several kinds of roof coverings (concrete and terracotta roof tiles).

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,2
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	50%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	40%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	2 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

170 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

65 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

6 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

After a good cleaning with pure water under high pressure (200 bars), all substrates have to be dry, clean, not chalking and normally absorbent (untreated roof tiles). For very closed substrates like varnished or enamelled tiles, an adhesion coat like Noxyde diluted with 25% water has to be foreseen. For all other substrates: corrugated asbestos cement sheets, concrete tiles of the Redland type and all weathered and / or very absorbent substrates, it is necessary to apply an adhesion coat in Primer 44HS. It is recommended to perform an adhesion test.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

> 8°C, relative humidity max. 80%.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dilute with maximum 3% volume of water. Nozzle: 015 - 021 / Pressure: 160 - 220 bars.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## UWAGI

Apply in 2 coats to avoid local gloss differences. It is not advisable to apply Dac-Hydro-D on artificial slates type "Eternit".

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	40 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	40 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
grenelle:	exterior
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu