

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DAC HYDRO PLUS

Decorative and protective roof tile paint

- Quick, easy to apply and affordable
- No need for a special primer on concrete
- Cost effective coverage: 10m²/L
- Lasting gloss and colour
- Rain-proof after just 2 hours

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DAC HYDRO PLUS

BESKRIVELSE

Flexible and durable acrylic paint for renovation and protection of concrete roof tiles.

ANBEFALT BRUK

Dac-Hydro-Plus renovates and protects in a durable way concrete and terracotta roof tiles.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,16
Glansgrad:	Satinert
Tørrstoffinnhold i vekt:	40%
Tørrstoffinnhold i volum:	30%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Håndterbar:	2 hours
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	1 week

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

1st coat: 110 µm (125 g/m²), 2nd coat: 85 µm (100 g/m²)

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

1st coat: 33 µm, 2nd coat: 26 µm

TEORETISK FORBRUK

10 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

After a good cleaning with pure water under high pressure (200 bars), all substrates have to be dry, clean, not chalking and normally absorbent (untreated roof tiles). Apply an anti fungicidal solution such as AMW fungicidal Wash for removal of moss, etc. Recommended primers for substrate:

Concrete: no primer required

Eternit/fibre cement: use Dac Hydro Pro

Slate tiles: Primer 44HS or Pegafix

Terracotta tiles, concrete tiles type Redland, fully weathered and/or very porous: Primer 44HS

Very dense substrates: Noxyde diluted with 25% volume water

It is recommended to always perform an adhesion test.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

> 8°C, relative humidity max. 80%. Do not apply in full sun.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Apply undiluted

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Apply undiluted

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Dilute with maximum 3% volume of water. Nozzle: 009 - 013 / Pressure: 140 – 180 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGS-SPRØYTE

Not recommended

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

MERKNADER

Apply in 2 coats to avoid local gloss differences.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	35 g/l
VOC ferdigblandet:	35 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	140 g/l
grenelle:	exterior
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu