

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® GARAGE FLOOR COATING



Пълен комплект, максимална адхезия и издръжливост

- Двуконпонентна водоразтворима епоксидна система
- Пълен комплект с инструкции
- Устойчив на бензин, антифриз, моторно масло, сол и горещи гуми

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® GARAGE FLOOR COATING

ОПИСАНИЕ

Epoxyshield® е лесен за употреба водоразтворима епоксидна гаражена подова настилка с изключителна адхезия и издръжливост. Продуктът осигурява отлична устойчивост на износване, удар и абразия, включително тежък пешеходен и автомобилен трафик. Устойчив е на химикали.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Нанасяйте върху бетонни подове, които са напълно чисти и сухи. Не се препоръчва върху гладък/плътен бетон или бетон, съдържащ втвърдяващи съединения, които затрудняват адхезията. Epoxyshield® може да се нанася и върху стари, добре прилепнали покрития.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,27
Гланцово ниво:	satín
Съдържание на твърди вещества в обема:	63.6%
Степен на смесване:	База : активатор = 3 : 1 (обем)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух за употреба:	16 часа (подходящо за лек пешеходен трафик)
Готов за повторно нанасяне:	48 часа (подходящо за нормален пешеходен трафик и тежки предмети)
Напълно втвърден:	7 дни (подходящо за движение на превозни средства)
Живот в гърне:	2 часа (15°C), 1½ часа (20°C), 1 час (25°C)
Време за въвеждане:	Четка: 30 минути (15°C), 10 минути (20°C), директно (25°C). Валяк: 45 минути (15°C), 15 минути (20°C), 5 - 15 минути (25°C)

РАЗХОДНА НОРМА

Всеки комплект Epoxyshield® съдържа достатъчно количество продукт за покриване на приблизително 25 m² гладък, гол бетон (нормален бетонен под на гараж за 1 автомобил). Много груб или порест бетон може да изисква повече материал. Очаквайте покритие от 12-20 m² за тези повърхности

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Премахнете всякакви петна от масло или мазнини по пода. Използвайте четка и обезмаслител и почистващо средство или използвайте разтворител като минерални спирт. Почистете мястото старателно и изтрийте излишното почистващо средство с парцали или хартиени салфетки, за да предотвратите разпространението на петното. Изплакнете обилно с прясна вода. Повторете при нужда, за да почистите напълно. Смесете концентрираното почистващо средство от комплекта с приблизително 7½ литра вода. Разбъркайте до разтваряне (почистващият разтвор съдържа лимонена киселина). Намокрете предварително пода с маркуч. Отстранете натрупаната вода с моп или метла, за да избегнете оставането на локви. Разпределете сместа за почистване върху участък от 3x3 m² на пода с помощта на лейка. Изтъркайте енергично с четка със здрави косми, за да освободите прах и мръсотия. Докато работите, поддържайте целия участък влажен, докато не бъде почистен и изплакнат напълно. Изплакнете всеки участък обилно преди да започнете следващия. За най-добри резултати използвайте гумена стирка за премахване на измивната вода от повърхността и за премахване на мръсотия и замърсители от гаража. След като всички участъци бъдат завършени, изплакнете и използвайте четка за премахване на всяко почистващо средство, което е било пренесено върху вече почистените участъци. Може да се използва и прахосмукачка с опция за мокро почистване за премахване на излишната вода, мръсотия и замърсители. Не оставяйте натрупана вода на пода. Почистващото средство няма да променя цвета на алеите или да увреди тревата и растенията, ако се изплакне добре. Оставете пода да изсъхне напълно. Прекарайте пръстите си по чистия, сух под. Ако видите прах или прахови частици по пръстите си, повторете изплакването и изтъркването, докато подът стане напълно чист.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Не смесвайте Paint Chips с Epoxyshield®. Изсипете съдържанието на А в Б и разбъркайте добре в продължение на поне 3 минути. Оставете смесения продукт да престои (вж. таблицата), преди да разточите покритието върху повърхността. Не оставяйте контейнера на пряка слънчева светлина. Разбъркайте отново преди нанасяне. Продуктът трябва да се използва в рамките на 1 до 2 часа след първоначалното смесване (срок на годност, вж. таблицата). Това време се намалява при по-високи температури.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанасяйте, когато температурата на въздуха (околната среда) е 15-35°C и относителната влажност е под 80%. Бетонните подове се затоплят за дълго време; уверете се, че и предишният ден е бил с температура поне 15°C преди боядисването. Минималната температура на пода за боядисване е 13°C. Боядисването в средата на следобед осигурява най-добро втвърдяване.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

EPOXYSHIELD® GARAGE FLOOR COATING

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

След пълните 60 минути използвайте валик за боядисване (20 см), за да нанесете равномерен слой Epoxyshield® върху повърхността. Нанасяйте на участъци от 1,5 x 1,5 м, така че парченцата боя да могат лесно да се разпръснат върху прясно покритата повърхност. Поддържайте мокър ръб, за да предотвратите появата на следи от набраздяване и разлики в гланца. Разпръснете чиповете декоративна боя върху мокрия филм (забележка: тази стъпка може да се пропусне, ако не се желаят чипове. Това няма да повлияе на ефективността на покритието). Незабавно продължете да покривате следващия участък (забележка: върху свободните стружки, които се намират извън предварително боядисаната зона, може да се нанесе прясна боя). Този продукт трябва да се използва в рамките на 3 часа след първоначалното смесване (живот на съда).

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Измийте незабавно всички инструменти и оборудване с топла вода и мек почистващ препарат. Оставете неизползвания продукт да се втвърди в контейнера и го изхвърлете съгласно местните разпоредби.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Не се препоръчва полагането на Epoxyshield върху подове, обработени с изравнителен разтвор, или върху анхидридни подове. Тъй като времето за нанасяне е само 1 - 2 часа (в зависимост от температурата), препоръчително е продуктът да се нанася от двама души. Нека 1 човек да започне да подрязва ръбовете, а другият да започне да разстила пода, както е посочено.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 53 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix): 53 g/l
Категория ЛОС: A/j
Ограничение за ЛОС: 140 g/l
Забележки относно безопасността: Избягвайте контакт с кожата и очите. При контакт с кожата измийте засегнатия участък с вода и сапун и изплакнете добре. Първа помощ: при контакт с очите промивайте със студена вода в продължение на 15 минути. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Изпийте 1-2 чаши вода или мляко. Незабавно се свържете с лекар. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се приема вътрешно. За допълнителна информация се консултирайте с информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35° C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu