

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® SEALER



# Water based, single pack dust-proofer

- Single pack, easy to apply
- Non yellowing clear finish (gloss)
- Touch dry after just 1 hour
- Ideal primer for EpoxyShield® ULTRA coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® SEALER

## ОПИСАНИЕ

One component, water-based, concrete sealer based on a vinyl acrylic binder. It reduces dust production and simplifies cleaning.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

When EpoxyShield® Sealer is used as a finish, apply 2 coats. EpoxyShield® Sealer can also be used as a sealer/impregnation primer for EpoxyShield® 5200 ULTRA. Apply the sealer on bare and clean concrete floors.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,02
Гланцово ниво:	gloss
Съдържание на твърди вещества в обема:	30%

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	approximately 1 hour
Готов за повторно нанасяне:	after 6 hours
Напълно втвърден:	8-12 hours

## РАЗХОДНА НОРМА

Maximum 10 m² per litre.

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Apply the product only on fully clean and dry concrete surfaces. Do not apply on smooth or very dense concrete or concrete which contains curing compound. Remove all oil, grease and other dirt using EpoxyShield® Cleaner/Degreaser 2901. New concrete has to cure for minimal 30 days. All laitance, loose or unsound concrete should preferably be removed by blasting, cutting or etching with RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 Etching Solution. Repair all holes and cracks with EpoxyShield® concrete repair products. Very dense and smooth concrete should first be abrasive blasted (or etching). During application the substrate should be clean and dry.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Mix the product prior for use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature of air, substrate and coating material between 10 and 35°C, relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point. Ventilate well during and after application.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Product is ready for use. Thinning is not necessary.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Direct after application with water and soap.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Walkable: after 8 - 12 hours

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	77 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC ReadyMix):	77 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu