

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



9720 FAST BALCONY WAPENINGSLAAG

Een 2-component vochtgeactiveerde PU-coating

- Nagenoeg geurloze formule
- Sneldrogende lagen (na 60-90 minuten begaanbaar)
- 1-2 laag/lagen volledig versterkt waterdichtingsmembraan
- Gemakkelijk aan te brengen en te detailleren
- Anti-slip afwerking

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

9720 FAST BALCONY WAPENINGSLAAG

OMSCHRIJVING

De Fast Balcony System wapeningslaag is een 2-component vochtgeactiveerde polyurethaancoating. Vormt een geurarm waterdichtingsmembraan voor langdurige bescherming van balkons en galerijvloeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Het Fast Balcony System is een sneldrogend (60-90 minuten per laag) systeem voor balkons en galerijen. Het is slijtvast en ontworpen om balkons en galerijen waterdicht te maken en slijpweerstand te bieden.

AANBEVOLEN SYSTEEM

- Fast Balcony System Wapeningslaag 9720 in combinatie met Dacfill-glasvezelvlies
- Aluminiumoxide anti-slijpkorrels FBS300 - FBS600
- Fast Balcony System 9740 Afwerkingslaag

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1.4
Glansgraad bij 60°:	Lage glans
Vaste stof gehalte in volume:	85%
Mengverhouding:	Goed mengen tot een homogene mix, voeg een volledige eenheid verharder toe. Schraap zorgvuldig al het product van de bodem en zijkanten van de base in het mengsel.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 u
Hanteerbaar:	1.5 u
Overschilderbaar:	min. 1.5u, max. 3 dagen
Pot Life:	30 min

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

0.7 mm

THEORETISCH VERBRUIK

5-6 m² /gemengde verpakking

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Beton moet tenminste vier weken oud, volledig droog en vrij zijn van stof, losse deeltjes, ijs, water en oude loszittende coatings. Verwijder vet, olie en alle andere verontreinigingen door middel van alkalische of hogedruk(stoom)reiniging in combinatie met daarvoor geschikte middelen. Nog intacte, oude lagen schuren om een goede hechting te krijgen. Controleer de verdraagzaamheid met oude intacte verlagen. Tijdens applicatie dient het oppervlak schoon en droog te zijn. Glad en gesloten beton of beton met een slikhuid (een dunne stoffige laag) moet geschuurd worden of geëts met Surfa-Etch 108 om een goede hechting te verkrijgen. De ondergrond dient grondig nagespoeld en gedroogd te worden. Voor poreuze ondergronden breng eerst de FBS/DPU BINDER SEALER (3377) aan. Metalen ondergronden dienen gereinigd en ontstoft te worden en breng vervolgens de FBS/DPU METAL PRIMER (3388) aan.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Het gebruik van Dacfill vlies is aanbevolen voor alle projecten om extra stevigheid te bieden. Begin met de goten. Zorg ervoor dat de zijkantdetailering in de mortelvoeg is ingewerkt. Snij het Dacfillvlies voor zodat het passend is voor de zijkant van het balkon. Breng de Fast Balcony System wapeningslaag aan op de zijkantdetailering en versterk met Dacfillvlies. Laat drogen. Plak de goten/zijkanten af. Snij Dacfillvliesstukken voor tot de juiste breedte met een

lengte van ongeveer 1 meter. Breng de Fast Balcony System wapeningslaag aan en versterk met het vlies (voorzie steeds een overlap van 50 mm). Gebruik de speciale metalen roller, werk het Dacfillvlies in de voegen en strooi witte aluminiumoxide korrels (300 of 600 micron al naargelang private- of publieke toepassing) in de natte coating met een verbruik van ongeveer 1.0 kg/m². Om zo de oppervlakte slijtbestendiger te maken en een betere bescherming en slijpweerstand te bieden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet aanbrengen wanneer regen verwacht wordt.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruik een roller met korte tot middelmatig lange poolhoogte in combinatie met een glasvezelroller. Niet verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Thinner 150

OPMERKINGEN

Overschilderen dient te gebeuren binnen de vermelde tijdschalen, anders kan verdere voorbereiding vereist zijn.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	Max appr. 175 g/litre.
VOC categorie:	Cat A/i,
VOC limiet:	EU limit 500 g/l

HOUBAARHEID

12 maand vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu