

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® WATERPROOFING

Stops leaks instantly

- Thick elastic waterproof coating
- Excellent adhesion to various substrates
- Can be applied in all weather conditions
- Renovation of weathered roofs
- Can be applied by brush, roller or airless

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® WATERPROOFING

ОПИСАНИЕ

Instantly waterproof elastic paint for roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. The product has better UV resistance and improved hydrophobic properties.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Waterproof finish of roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes etc. Recoatable with Dacfill, Coating PRT or Dacfill HZ.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,03
Гланцово ниво:	satín
Съдържание на твърди частици в тегло:	52%
Съдържание на твърди вещества в обема:	43%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	4 h
Готов за повторно нанасяне:	3 - 14 days with the same product. 6 weeks with a paint

МОКЪР СЛОЙ

1000 µm

СУХ СЛОЙ

430 µm

РАЗХОДНА НОРМА

1 m²/L at 430 µm dry.
Apply 2 coats in combination with the Dacfill-fleece (see below).

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dust, mud, grease, moss and withered leaves carefully. The spots to be repaired are cleaned with a hard broom and sponged. After cleaning, Fillcoat can be applied directly on bituminous substrates, hard PVC, polyester, zinc, aluminium, glass, tiles, etc. Porous materials (concrete, stone, wood) must first be dried and pre-treated with a coat of Primer 44HS. In case of repeatedly repaired spots, important or active cracks, Fillcoat without fibres is to be reinforced with Dacfill-fleece: apply a coat of Fillcoat (about 1 l/m²), unroll Dacfill-fleece in it and cover it immediately with another coat of Fillcoat.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Can be applied during all weather conditions, except for snow.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not dilute.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Do not dilute. Nozzle: 18 - 23 / Pressure: 220 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 22 or white spirit.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Never apply to polystyrene insulation or onto new concrete (concrete should be at least 2 years old). Do not apply Fillcoat as priming coat under Dac Hydro Alu.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	485 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	485 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС: grenelle:	500 g/l exterior
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu