

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

# Stops leaks instantly, crack-bridging

- Repairs holes and cracks up to 2mm instantly
- Excellent adhesion to various substrates
- Can be applied in all weather conditions
- Direct repair of gutters, roofs, chimney stacks, pipes and more
- Bitumen-free formula



KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

## OPIS

Instantly waterproof elastic paint with crack-bridging fibres for roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. The product has better UV resistance and improved hydrophobic properties.

## ZALECANE UŻYCIE

Waterproof finish of roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. Product is recoatable with Dacfill, Coating PRT or Dacfill HZ.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,01
Stopień połysku:	Satyna
Zawartość substancji stałych wagowo:	52%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	43%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 h
Do przemalowania:	3 - 14 days with the same product. 6 weeks with a paint
Pełne utwardzenie:	3 weeks

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

1000 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

430 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1 m<sup>2</sup>/L at 430 µm dry

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dust, mud, grease, moss and withered leaves carefully. The spots to be repaired are cleaned with a hard broom and sponged. After cleaning, Fillcoat Fibres can be applied directly on bituminous substrates, hard PVC, polyester, zinc, aluminium, glass, tiles, etc. Porous materials (concrete, stone, wood) must first be dried and pre-treated with a coat of Primer 44HS. In case of repeatedly repaired spots, important or active cracks, apply Fillcoat Fibres crosswise over the cracks or fissures.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Can be applied during all weather conditions, except for snow.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Thinner 22 or white spirit.

## UWAGI

Never apply Fillcoat Fibres to polystyrene insulation or onto new concrete (concrete should be at least 2 year old). Do not apply Fillcoat Fibres as priming coat under Dac Hydro Alu.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	485 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	485 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
grenelle:	exterior
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu