

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® WATERPROOFING

Stops leaks instantly

- Thick elastic waterproof coating
- Excellent adhesion to various substrates
- Can be applied in all weather conditions
- Renovation of weathered roofs
- Can be applied by brush, roller or airless

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® WATERPROOFING

BESKRIVELSE

Instantly waterproof elastic paint for roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes, etc. The product has better UV resistance and improved hydrophobic properties.

ANBEFALT BRUK

Waterproof finish of roofs, non-walkable terraces, gutters, ridge-pieces, chimney stacks, pipes etc. Recoatable with Dacfill, Coating PRT or Dacfill HZ.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,03
Glansgrad:	Satinert
Tørrestoffinnhold i vekt:	52%
Tørrestoffinnhold i volum:	43%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	4 h
Overmalbar:	3 - 14 days with the same product. 6 weeks with a paint

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

1000 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

430 µm

TEORETISK FORBRUK

1 m²/L at 430 µm dry.

Apply 2 coats in combination with the Dacfill-fleece (see below).

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Remove dust, mud, grease, moss and withered leaves carefully. The spots to be repaired are cleaned with a hard broom and sponged. After cleaning, Fillcoat can be applied directly on bituminous substrates, hard PVC, polyester, zinc, aluminium, glass, tiles, etc. Porous materials (concrete, stone, wood) must first be dried and pre-treated with a coat of Primer 44HS. In case of repeatedly repaired spots, important or active cracks, Fillcoat without fibres is to be reinforced with Dacfill-fleece: apply a coat of Fillcoat (about 1 l/m²), unroll Dacfill-fleece in it and cover it immediately with another coat of Fillcoat.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Can be applied during all weather conditions, except for snow.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Do not dilute. Nozzle: 18 - 23 / Pressure: 220 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Not recommended

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Thinner 22 or white spirit.

MERKNADER

Never apply to polystyrene insulation or onto new concrete (concrete should be at least 2 years old). Do not apply Fillcoat as priming coat under Dac Hydro Alu.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	485 g/l
VOC ferdigblandet:	485 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	500 g/l
grenelle:	exterior
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu