



FILLCOAT® WATERPROOFING

Okamžité riešenie priesakov

- Silná elastická vodotesná vrstva
- Vynikajúca príľnavosť k rôznym podkladom
- Dá sa použiť za všetkých poveternostných podmienok
- Renovácia zvetraných striech
- Aplikácia štetcom, valčekom a bezvzduchovým striekaním

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® WATERPROOFING

POPIS

Okamžite vodotesný, elastický opravný náter na nepochôdzne terasy, odkvapky, strechy, komíny, potrubia a pod.

DOPORUČENÉ POUŽITIE

Vodotesná oprava striech, nepochôdznych terás, odkvapov, striech, komínov, potrubí a pod. Prelakovateľné Dacfill, PRT coating alebo Dacfill HZ.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	1,05
Stupeň lesku:	pololesk
Objemový obsah sušiny:	43%
Váhový obsah sušiny:	52%

ZASYCHANIE PRI 20°C/RH 50%

Na dotyk: 4 hodiny Plne vytvrdený: 3 týždne

Prelakovateľný: po 3-14 doch rovnakým produktom, po 6 týždňoch inou farbou.

DOPORUČENÁ MOKRÁ VRSTVA NÁTERU

1000 µm

DOPORUČENÁ SUCHÁ VRSTVA NÁTERU

430 µm

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ

1 vrstva 1,0 m²/L pri 430 µm suchého filmu náteru.

Aplikujte v 2 vrstvách, prípadne podľa potreby v kombinácii s tkaninou Dacfill-fleece..

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je poréznosť, drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie

PRÍPRAVA POVRCHU

Starostlivo odstráňte prach, blato, masť, mach a suché listy. Miesta, ktoré majú byť opravené sa očistia tvrdou metlou a hubkou. Po očistení možno Fillcoat aplikovať priamo na asfaltové podklady, tvrdé PVC, polyester, zinok, hliník, sklo, dlaždice, atď. Porézne materiály (beton, kameň, drevo) musia byť najprv vysušené a ošetrené náterom Primer 44HS. V prípade opakovane opravovaných netestností, exponovaných alebo inak dôležitých miest, musí byť Fillcoat neobsahujúci sklenené vlákna vystužený tkaninou Dacfill-fleece: naneste náter Fillcoat (cca 1L/1m²), rozbaľte a položte na neho Dacfill-fleece a ihneď prekryte ďalším náterom Fillcoat.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre zaistenie homogenity náteru je nutné pred aplikáciou produkt dôkladne premiešať.

APLIKÁČNÉ PODMIENKY

Je možné použiť za všetkých poveternostných podmienok s výnimkou snehu.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALČEK

Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Neriediť. Tryska: 18-23/Plak: 220 barov.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Nedoporučuje sa.

ČISTENIE NÁSTROJOV / ZNEČISTENIE

Riedidlo 22 alebo technický benzín.

POZNÁMKY

Neaplikujte na polystyrénovú izoláciu ani na nový betón (betón by mal byť najmenej 2 roky starý).

Fillcoat používajte aj ako základný náter pod Dac Hydro Alu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

VOC produktu:	485 g/l
VOC zmesi:	485 g/l
VOC kategória:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Bod vzplanutia:	40°C
Použitie:	Exteriér
Poznámky k bezpečnosti:	Víď kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie, ktoré sú vytlačené na plechovke

SKLADOVATEĽNOSŤ

5 rokov od dátumu výroby v neotvorených nádobách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pri teplote medzi 5°C a 35°C.



SLEDUJTE VIDEO

Dátum vytvorenia: 30/05/2024