

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



3202 GALVINOX®

Super adhesion primer

- Adheres to all smooth metal, like galvanized and stainless steel, aluminium, plastics etc.
- Recoatable after just 30 minutes
- Very high coverage: 50 m²/l
- Also for use on glass, plastics and porcelain
- Single pack product

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3202 GALVINOLEUM®

OPIS

Single pack super adhesion primer for galvanised steel, plastic or other smooth surfaces.

ZALECANE UŻYCIĘ

Galvinoleum 3202 should be used on galvanised steel, stainless steel, aluminium, copper, glass, porcelain and other smooth, dense surfaces. Only intended for brush application. Can be recoated with Alkythane® 7500, improving the adhesion on very smooth and non-porous surfaces.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	0,92
Stopień połysku:	Połysk
Klasa korozyjności:	C1/C2 lekka ochrona
Zawartość substancji stałych wagowo:	20%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	16%
Odporność na temperaturę:	100 °C (dry heat)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	Remains tacky
Do użytku:	Remains tacky
Do przemalowania:	After 30 minutes but within 24 hours
Pełne utwardzenie:	24 hours

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

25-30 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

4-5 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

35 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove grease, oil and all other surface contaminations by alkaline or high pressure (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Remove previous coatings completely. Remove salts, 'white rust', etc., by washing with Surfa-Etch 108 Etching Solution. The surface must be clean and dry during application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 35°C and relative humidity below 85%. The substrate temperature must be at least 3°C above dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Use natural bristles, long hair brushes.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Not recommended.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Use RUST-OLEUM Thinner 160 or aromatic hydrocarbons.

UWAGI

Recoat as soon as possible after 30 minutes to avoid dust/dirt entrapment in the tacky coat.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	745 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	745 g/l
Kategoria LZO:	A/h
Limity LZO:	750 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu