

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ HYDRO

Water-based anti-graffiti coating

- Ideal for natural stone types
- Almost invisible result
- No film building
- Excellent UV-resistance
- Transparent protection

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ HYDRO

DESCRIZIONE

Water based permanent anti-graffiti coating with hydrophobic properties for mineral substrates.

UTILIZZO CONSIGLIATO

GraffitiShield™ HYDRO can be applied to all porous mineral surfaces, such as concrete, brickwork, and dimension stone.

DATI TECNICI

Densità: 1,0
Livello di lucentezza: Opaco
Residuo secco in volume: 10%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 1 hour
Asciutto da maneggiare: 1 hour
Asciutto da rivestire: 1 hour (with itself)
Completamente indurito: 3 days

CONSUMO TEORICO

5 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

ISTRUZIONI PER L'USO

Before use, shake up and stir well to ensure a good degree of homogeneity. Lay on two coats, with a drying interval of at least 60 minutes between coats.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Do not dilute. Nozzle 013-015. It is advisable to cover up windows and doors during application.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute. It is advisable to cover up windows and doors during application.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

NOTE

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for many rounds of cleaning.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 51 g/l
Soluzione premiscelata COV: 51 g/l
Categoria COV: A/i
Limite di COV: 140 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

SCADENZA

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu