

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## GRAFFITISHIELD™ HYDRO

# Water-based anti-graffiti coating

- Ideal for natural stone types
- Almost invisible result
- No film building
- Excellent UV-resistance
- Transparent protection

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# GRAFFITISHIELD™ HYDRO

## OPIS

Water based permanent anti-graffiti coating with hydrophobic properties for mineral substrates.

## ZALECANE UŻYCIE

GraffitiShield™ HYDRO can be applied to all porous mineral surfaces, such as concrete, brickwork, and dimension stone.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych objętościowo:	10%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	1 hour
Do przemalowania:	1 hour (with itself)
Pełne utwardzenie:	3 days

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

5 - 10 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Before use, shake up and stir well to ensure a good degree of homogeneity. Lay on two coats, with a drying interval of at least 60 minutes between coats.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Do not dilute. Nozzle 013-015. It is advisable to cover up windows and doors during application.

## APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute. It is advisable to cover up windows and doors during application.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## UWAGI

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for many rounds of cleaning.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	51 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	51 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu