

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Single pack polyurethane anti-graffiti coating

- Hard, smooth surface makes it easy to clean any graffiti on it
- Solvent-free, low odour
- Single pack, non-yellowing polyurethane
- Transparent protection
- Also useful as a colourless varnish for floors

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

DESCRIZIONE

Single pack solvent-free anti-graffiti protection for many indoor and outdoor substrates.

UTILIZZO CONSIGLIATO

GraffitiShield™ POLYCOAT is a durable protectant which is suitable for both indoors and out, and for non-absorbent and/or solvent-sensitive surfaces: façade insulation systems, layers of plaster or concrete, but also surfaces which have been treated with acrylic-dispersion paints. This product is not suitable for use on very porous and/or very textured surfaces.

Apply in 1 thin coat (not more than 100µm).

DATI TECNICI

Densità:	1,23
Livello di lucentezza:	Opaco
Residuo secco in peso:	99%
Residuo secco in volume:	99%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	4 hours
Asciutto da rivestire:	12 hours
Completamente indurito:	3 days
Durata del contenitore:	30 minutes

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

99 µm

CONSUMO TEORICO

10 m²/l

CONSUMO PRATICO

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

ISTRUZIONI PER L'USO

Before use, stir well to ensure a good degree of homogeneity.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%. Surface temperature: 5°C-35°C. The temperature of the surface must be at least 3°C higher than the dew point.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Do not dilute. Use long-haired brushes made of Chinese pig hair.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Do not dilute. Use a short-hair roller.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Do not dilute.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Do not dilute

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 160.

NOTE

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for several (approx. 5-10) rounds of cleaning. Once the packaging has been opened, the product remains effective for approx. 30 minutes. Leaving the product for longer before applying could be detrimental to the product's sheen.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	10 g/l
Soluzione premiscelata COV:	10 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

SCADENZA

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu