

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Single pack polyurethane anti-graffiti coating

- Hard, smooth surface makes it easy to clean any graffiti on it
- Solvent-free, low odour
- Single pack, non-yellowing polyurethane
- Transparent protection
- Also useful as a colourless varnish for floors

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

BESKRIVELSE

Single pack solvent-free anti-graffiti protection for many indoor and outdoor substrates.

ANBEFALT BRUK

GraffitiShield™ POLYCOAT is a durable protectant which is suitable for both indoors and out, and for non-absorbent and/or solvent-sensitive surfaces: façade insulation systems, layers of plaster or concrete, but also surfaces which have been treated with acrylic-dispersion paints. This product is not suitable for use on very porous and/or very textured surfaces.

Apply in 1 thin coat (not more than 100µm).

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,23
Glansgrad:	Matt
Tørrestoffinnhold i vekt:	99%
Tørrestoffinnhold i volum:	99%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Håndterbar:	4 hours
Overmalbar:	12 hours
Herdetid:	3 days
Brukstid:	30 minutes

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

99 µm

TEORETISK FORBRUK

10 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

KLARGJØRING AV OVERFLATE

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

BRUKSANVISNING

Before use, stir well to ensure a good degree of homogeneity.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%. Surface temperature: 5°C-35°C. The temperature of the surface must be at least 3°C higher than the dew point.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute. Use long-haired brushes made of Chinese pig hair.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not dilute. Use a short-hair roller.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Do not dilute

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Thinner 160.

MERKNADER

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for several (approx. 5-10) rounds of cleaning. Once the packaging has been opened, the product remains effective for approx. 30 minutes. Leaving the product for longer before applying could be detrimental to the product's sheen.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	10 g/l
VOC ferdigblandet:	10 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	500 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

HOLDBARHET

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu