

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

Single pack polyurethane anti-graffiti coating

- Hard, smooth surface makes it easy to clean any graffiti on it
- Solvent-free, low odour
- Single pack, non-yellowing polyurethane
- Transparent protection
- Also useful as a colourless varnish for floors

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ POLYCOAT

OPIS

Single pack solvent-free anti-graffiti protection for many indoor and outdoor substrates.

ZALECANE UŻYCIE

GraffitiShield™ POLYCOAT is a durable protectant which is suitable for both indoors and out, and for non-absorbent and/or solvent-sensitive surfaces: façade insulation systems, layers of plaster or concrete, but also surfaces which have been treated with acrylic-dispersion paints. This product is not suitable for use on very porous and/or very textured surfaces.

Apply in 1 thin coat (not more than 100µm).

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,23
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych wagowo:	99%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	99%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	4 hours
Do przemalowania:	12 hours
Pełne utwardzenie:	3 days
Czas przydatności do użycia:	30 minutes

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

99 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Before use, stir well to ensure a good degree of homogeneity.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%. Surface temperature: 5°C-35°C. The temperature of the surface must be at least 3°C higher than the dew point.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute. Use long-haired brushes made of Chinese pig hair.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Do not dilute. Use a short-hair roller.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Thinner 160.

UWAGI

Remove graffiti with GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ POLYCOAT will remain fully intact once graffiti has been removed, allowing for several (approx. 5-10) rounds of cleaning. Once the packaging has been opened, the product remains effective for approx. 30 minutes. Leaving the product for longer before applying could be detrimental to the product's sheen.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	10 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	10 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu