

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRAFFITISHIELD™ WAX

Rivestimento anti-graffiti a base di cera d'api

- Rivestimento sacrificale praticamente invisibile per molti tipi di superfici
- Biodegradabile
- Resistente ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche
- Basso contenuto di solvente
- Permeabile al vapore acqueo

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRAFFITISHIELD™ WAX

DESCRIZIONE

Strato sacrificale a base di cera naturale. Indicato per un unico processo di pulizia.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Una volta indurita, la CERA GraffitiShield™ è estremamente resistente a molti tipi di inchiostri e vernici. I graffiti possono essere facilmente rimossi con acqua calda. Una volta rimossi i graffiti, è necessario ricoprire nuovamente le aree pulite con CERA GraffitiShield™. Una volta trascorso il periodo di indurimento la superficie trattata sarà nuovamente resistente ai graffiti. Superfici idonee: pietra ornamentale, mattoni, silicato di calcio, calcestruzzo, acrilico e marmo. È importante che le superfici utilizzate possono essere pulite ad alta pressione con una temperatura dell'acqua di 70 - 90°C.

DATI TECNICI

Densità: 1,02
Livello di lucentezza: Satinato

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 1 ora
Asciutto da maneggiare: 12 ore
Asciutto da rivestire: 2 ore
Completamente indurito: 24 ore

CONSUMO TEORICO

6,7 m²/l

CONSUMO PRATICO

Dipendente da molti fattori quali porosità e rugosità della superficie e perdite di materiale durante l'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie deve essere pulita, asciutta e non presentare tracce di sporco e grasso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso, agitare e mescolare bene al fine di garantire un buon grado di omogeneità.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il range di temperatura di lavoro è compreso tra 5°C e 35°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Non diluire. Stendere trasversalmente in due mani, bagnato su bagnato, con una pausa variabile tra 10 minuti e 2 ore tra una mano e l'altra. Si consiglia di coprire porte e finestre prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Non diluire. Stendere trasversalmente in due mani, bagnato su bagnato, con una pausa variabile tra 10 minuti e 2 ore tra una mano e l'altra. Si consiglia di coprire porte e finestre prima dell'applicazione.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Acqua calda.

NOTE

I graffiti possono essere facilmente rimossi con un pulitore ad alta pressione e acqua calda. Quando si nebulizza a pressioni pari e superiori a 40 bar e ad una temperatura minima di 70 - 90°C, la cera GraffitiShield™ si scioglie rimuovendo contemporaneamente i graffiti dalla superficie. Dopo la rimozione è necessario applicare un nuovo strato di cera GraffitiShield.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 25 g/l
Soluzione premiscelata COV: 25 g/l
Categoria COV: A/c
Limite di COV: 40 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consultare la scheda tecnico di sicurezza del prodotto e le informazioni riportate sulla confezione.

SCADENZA

1 anno dalla data di produzione a condizione che sia stato conservato nella confezione originale non aperta, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole e ad una temperatura compresa tra 0° e 30°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu