

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## GRAFFITISHIELD™ WAX

# Anti-graffiti coating based on bee wax

- Virtually invisible sacrificial coating for many surface types
- Biodegradable
- Resistant against UV and weathering
- Low solvent content
- Water vapour permeable

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# GRAFFITISHIELD™ WAX

## OPIS

Sacrificial layer based on natural wax. Suitable for a single cleaning process.

## ZALECANE UŻYCIE

Once it has hardened, GraffitiShield™ WAX is very resistant to many types of ink and paint. Graffiti can be easily removed with hot water. Once the graffiti has been removed, the cleaned areas should once again be coated with GraffitiShield™ WAX. Once the hardening period has passed, this will ensure that the treated surface is once again resistant to graffiti. Suitable surfaces: dimension stone, brick, calcium silicate, concrete, acrylic, and marble. It is important that the surfaces used can be cleaned under high pressures, at a water temperature of 70-90°C.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,02  
Stopień połysku: Satyna

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 1 hour  
Do użytku: 12 hours  
Do przemalowania: 2 hours  
Pełne utwardzenie: 24 hours

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

6,7 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Dependent on many factors, such as porosity and roughness of the surface and material losses during application (see DIN 53220).

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface should be clean, dry, and free of dirt and grease.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Before use, shake up and stir well to ensure a good degree of homogeneity.

## WARUNKI APLIKACJI

The working temperature range is between 5°C and 35°C.

## APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Do not dilute. Lay on crosswise in two coats, wet-on-wet, with a break of 10 minutes to 2 hours between the coats. It is advisable to cover up windows and doors during application.

## APLIKACJA I ROZCIĘNCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute. Lay on crosswise in two coats, wet-on-wet, with a break of 10 minutes to 2 hours between the coats. It is advisable to cover up windows and doors during application.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Warm water.

## UWAGI

Graffiti can be easily removed with a high-pressure cleaner and hot water. When spraying at pressures of 40 bar and upwards, and a minimum temperature of 70-90°C, GraffitiShield™ Wax will melt, removing the graffiti from the surface along with it. After removal, a new layer of GraffitiShield™ Wax should be applied.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 25 g/l  
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: 25 g/l  
Kategoria LZO: A/c  
Limity LZO: 40 g/l  
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult the relevant product safety sheet and information on the packaging.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 1 year from production date, provided it is stored in the unopened original packaging, in a dry, well-ventilated space, away from direct sunlight, at a temperature between 0° and 30°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu