

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® ADVANCED

Аерозол №1 за индустриална боя!

- Най-висококачествен грунд и финишно покритие две в едно
- Силна защита срещу корозия
- Висока устойчивост на цвета на боята

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® ADVANCED

DESCRIPTION

Hard Hat® Advanced Primer & Topcoat in 1 Aerosol 2700 е базиран на бързосъхнеща късоверижна соева алкидна смола. Продуктите не съдържат оловни и хроматни пигменти.

RECOMMENDED USE

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 трябва да се нанася върху добре подготвени боядисани повърхности. Предназначен е за малки ремонти или за поправки. Подходящ за използване в лека индустриални среди, нормална влажност и вътрешни и външни приложения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

gloss_level: gloss,matt,satin
heat_resistance: 100°C (суха топлина), над 65°C може да настъпи обезцветяване

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch: 20 минути
group_dry_20_handle: 45 минути
group_dry_30_recoat: В рамките на 1 час или след 48 часа
group_dry_40_full_cure: 7 дни

GROUP_RFT_10_WET

100 µm

GROUP_RFT_20_DRY

25 µm

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

2,5 м² - 3 м² на спрей за 25 µm в сухо състояние

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Практическото покритие зависи от много фактори, като например поръзността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

SURFACE PREPARATION

Отстранете мръсотията, мазнините, маслото, свободната ръжда и всички други повърхностни замърсявания с подходящи средства. Шлайфайте непокътнатите покрития, за да осигурите подходящ ключ за залепване. Повърхността трябва да е чиста и суха по време на нанасянето.

APPLICATION CONDITIONS

За постигане на добри резултати относителната влажност трябва да е под 85%, а температурата на кутията - над и под 0°C.

GROUP_APPL_THINNING_60_AEROSOL

Свалете капачката на капака. Разклащайте енергично в продължение на поне една минута, след като се чуе тракането на смесващата топка. Разклащайте често по време на употреба. Дръжте кутията на около 25 см от повърхността. Използвайте движения напред-назад, като държите кутията успоредна на повърхността. Уверете се, че кутията е в движение, когато се натисне бутонът за пръскане, за да се избегнат течове и провисвания. Нанесете няколко тънки слоя през интервал от няколко минути, за да постигнете подходяща дебелина на покритието. След употреба обърнете кутията с дъното нагоре и натиснете бутона за пръскане за 2-3 секунди, за да почистите клапана.

REMARKS

Ярките покривни покрития може да се нуждаят от светъл грунд/междинно покритие.

SAFETY DATA

group_voc_10_level: 640 - 650 g/l
safety_remark_PDS: Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

SHELF LIFE

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 10/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu