



## HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS

# The Nr. 1 Industrial Paint Aerosol!

- Top quality
- For on bare metal, wood and concrete
- To handle after 30 minutes (at 20°C)
- Best available hiding power
- . Heat-resistant up to 100 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

### HARD HAT® TOPCOAT RAL-COLOURS

#### **DESCRIZIONE**

Hard Hat® Aerosol Topcoats 2100 are based on a fast drying short oil soya alkyd. The products are based on lead- and chromate free pigments.

#### **UTILIZZO CONSIGLIATO**

RUST-OLEUM Topcoats 2100 should be applied over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Primers or properly prepared painted substrates. RUST-OLEUM Topcoats 2100 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Topcoats 2100 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

#### DATI TECNICI

Livello di lucentezza: Lucido, Opaco, Satinato

Resistenza al calore: 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur

#### **TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%**

Asciutto al tatto: 15 minutes
Asciutto da maneggiare: 30 minutes

Asciutto da rivestire: Within 1 hour or after 48 hours

Completamente indurito: 7 days

#### SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 µm

#### SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

25 um

#### **CONSUMO TEORICO**

2.5 m² per spray can at 25 µm dry

#### **CONSUMO PRATICO**

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

#### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Prime or spot prime with the recommended RUST-OLEUM Primers. Sand intact coatings to provide a proper key for adhesion. The surface must be clean and dry during application.

#### **CONDIZIONI DI APPLICAZIONE**

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can above and substrate  $0^{\circ}\text{C}$ .

#### **APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL**

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V. Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600

Ior Coatings Ltd (Rust-Dieum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-Ie-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147

Rust-Oleum France S.A.S 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T: +33(0) 130 40 00 44

France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 info@rust-oleum.eu N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem Belgium T : +32 (0) 13 460 200 F : +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum eu

