

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



METAL CLADDING TOPCOAT

Water-based satin gloss decorative topcoat

- Improves life expectancy of metal cladding
- Easy to clean and maintain
- Excellent flow and aspect with brush, roller or spray
- High filling and hiding power
- Tintable in almost any colour



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

METAL CLADDING TOPCOAT

DESCRIZIONE

Waterborne satin gloss decorative topcoat for use on metal objects and cladding.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Finish on metal cladding or any metal surface primed with Metal Cladding Primer, PVDF Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Also directly onto aged Plastisol in good condition.

DATI TECNICI

Densità:	1,3
Livello di lucentezza:	Satinato
Classe di corrosione:	C1/C2 protezione bassa
Residuo secco in volume:	33%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	5 hours
Asciutto da rivestire:	8 hours
Completamente indurito:	2 days

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

130 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

45 µm

CONSUMO TEORICO

8 m²/l

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Can be applied directly on substrates primed with Metal Cladding Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Can also be applied on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. In all cases, the substrate must be sufficiently dry and clean. Apply 1 - 2 coats of the Metal Cladding Topcoat.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperature minimum 10°C / max. 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted in 2 coats by preference.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted in 2 coats by preference. Use short nap roller.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 013 – 015 / Pressure: 160 bar. 1 coat is sufficient in most cases, if there is no big colour difference with the previous coat. If necessary dilute with water. Check WFT and avoid over thicknesses, especially for dark colors. Too high film thickness can result in blistering.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not recommended.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

NOTE

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow. The product can remain a little sticky if it is used on new Plastisol cladding.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	128 g/l
Soluzione premiscelata COV:	128 g/l
Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	130 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Material Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu