

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## METAL CLADDING TOPCOAT

# Water-based satin gloss decorative topcoat

- Improves life expectancy of metal cladding
- Easy to clean and maintain
- Excellent flow and aspect with brush, roller or spray
- High filling and hiding power
- Tintable in almost any colour



KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# METAL CLADDING TOPCOAT

## OPIS

Waterborne satin gloss decorative topcoat for use on metal objects and cladding.

## ZALECANE UŻYCIE

Finish on metal cladding or any metal surface primed with Metal Cladding Primer, PVDF Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Also directly onto aged Plastisol in good condition.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,3
Stopień połysku:	Satyna
Klasa korozyjności:	C1/C2 lekka ochrona
Zawartość substancji stałych objętościowo:	33%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do użytku:	5 hours
Do przemalowania:	8 hours
Pełne utwardzenie:	2 days

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

130 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

8 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Can be applied directly on substrates primed with Metal Cladding Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Can also be applied on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. In all cases, the substrate must be sufficiently dry and clean. Apply 1 - 2 coats of the Metal Cladding Topcoat.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperature minimum 10°C / max. 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted in 2 coats by preference.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted in 2 coats by preference. Use short nap roller.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 013 – 015 / Pressure: 160 bar. 1 coat is sufficient in most cases, if there is no big colour difference with the previous coat. If necessary dilute with water. Check WFT and avoid over thicknesses, especially for dark colors. Too high film thickness can result in blistering.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water

## UWAGI

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow. The product can remain a little sticky if it is used on new Plastisol cladding.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	128 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	128 g/l
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Material Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu