

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## PEGAKOTE®

# Very durable water-based epoxy 2 pack epoxy



- Exceptionally abrasion resistant
- Better resistance to hot tires.
- Tintable smooth satin finish
- Easy to apply and clean
- Resistant to oils and solvents

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

## OPIS

Two-pack, satin gloss epoxy floor paint for garages, warehouses, showrooms, corridors, indoor car parks, workshops etc. Better resistance to hot tires.

## ZALECANE UŻYCIE

For garages, warehouses, showrooms, corridors, indoor car parks, workshops, etc. Only for indoor works, as well for floors as for walls.  
Superior abrasion resistant.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,29-1,35
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	Satin; 56-62%
Zawartość substancji stałych wagowo:	58 - 60 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	45 - 47 %
Dane testowe:	Taber Abrasion weight loss after 1000 cycles: ± 110 mg (CS17, load: 1000 g)
Proporcja mieszania:	Base : Activator = 4: 1 (Volume)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	9 hours
Do użytku:	12 hours
Do przemalowania:	12 hours @20°C. Allow to dry for a minimum of 12hrs @20°C and maximum 72 hours @20°C between coats.
Pełne utwardzenie:	5-7 days
Czas przydatności do użycia:	2 hours

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

167 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

78 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

6 m<sup>2</sup> /L/coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate should be dry and clean, free from ascending humidity and sufficiently coherent (tensile strength min. 15 kg/cm<sup>2</sup>).

- Use our primers 3333 or 3366 if applied directly on tiles and power-floated concrete
- Use on normally porous concrete: Pegakote diluted 10% (maximum)
- Use on very porous or on concrete submitted to heavy abrasion: 5401WB

Curing compounds in case of poly-concrete have to be removed by means of sand or grit blasting. On new concrete or non-porous concrete, remove cement grout by sand or grit blasting, treatment with Surfa-Etch 108. There is obligation to rinse abundantly and to allow drying through of the surfaces. Or use 5401WB Epoxy Impregnation Primer. Pegakote may not be applied on an elastic paint coat or a moving substrate.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use. Stir the activator thoroughly using an electrical mixer at low speed. Add progressively under stirring to the base. Stir the mixture thoroughly until an even colour and consistency are obtained during minimum 3 minutes. Temperature of the mixed materials should be at least 10°C.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum 8°C and maximum 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

If necessary, dilute with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Dilute 1st coat with maximum 10% volume water.

Apply 2nd coat undiluted.

Or you can use the 5401WB Epoxy Impregnation Primer

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 015 - 017 / Pressure: 220 bars.

1st coat: dilute with 5 - 10% volume water.

2nd coat: dilute with max. 5% volume water.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

## UWAGI

1. In order to become a solid gloss finish, please respect the consumption quantities of the second layer, this means that a tin of 5 L has to be applied on a surface of 6-8 m<sup>2</sup> which is 30-40m<sup>2</sup> for 5 liter.
2. Always provide good air ventilation; so even when it rains, windows and doors have to be opened wherever possible.
3. The 2 components must be mixed under mechanical agitation.
4. For use on floors submitted to heavy abrasion, standard and medium colours are recommended. In case of deep and/or bright tones (red, yellow, orange, green, blue etc), it is mandatory to apply a PU varnish e.g 9211 or 4900 Polycoat 2K
5. Roller application of epoxy coatings may cause markings, especially in dark/deep colours. These represents a purely optical appearance and has no influence on the quality of the coating. If the focus is on the decorative aspect, it will be necessary to apply a transparent topcoat or alternatively use airless application.
6. If used in garages, car parking areas, garage workshops, etc. it is mandatory to prepare the substrate mechanical (blasting or diamond sanding. Chemical etching is no alternative). As a first coat always apply 5401WB or 5401 according to substrate condition.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	1 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	1 g/l
Kategoria LZO:	A/j
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)