


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® PEGARUST

Single pack solvent-based flexible anti-corrosion coating



- Ultimate corrosion protection, even in low temperatures or damp surfaces
- Protects against cracking and peeling
- UV- and impact-resistant
- Primer and topcoat in one
- Excellent resistance against chemical agents in the atmosphere

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGARUST

DESCRIZIONE

Single pack solvent-based elastic coating for application at low temperatures and damp conditions.

UTILIZZO CONSIGLIATO

On iron, galvanised steel, aluminium, zinc, etc.

DATI TECNICI

Densità:	1,15
Livello di lucentezza:	semi_mat
Residuo secco in peso:	55%
Residuo secco in volume:	46%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto da rivestire:	24 - 48 hours
Completamente indurito:	1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

345 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

160 µm

CONSUMO TEORICO

± 2,9 m²/l per coat (it is recommended to apply 2 coats)

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Degrease if necessary. Derust substrate according to the conventional derusting techniques (sandblasting Sa2 and mechanical sanding St3). On a humid substrate, apply the first coat by brush or roller.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

May be applied in humid weather conditions. Minimum ambient temperature: -5°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 015 / Pressure: 200 - 220 bars. Apply undiluted.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Not advisable.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Thinner 22

NOTE

On new galvanised surfaces and new zinc apply first a coat of Metal Cladding Primer or PVDF Primer.

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	500 g/l
Soluzione premiscelata COV:	500 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	500 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu