

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRIMER 44HS®

Primer for brittle or weathered roofs, floors, walls

- Excellent fixation for stabilizing loose particles
- Prevents porous substrates from absorbing expensive coatings
- Flexible paint withstands temperature changes
- Quickly water-resistant (1 hour after application at 20 °C)
- Can be used on roofs, floors and walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRIMER 44HS®

BESKRIVELSE

Ready to use single pack binding primer based on chlorinated rubber improves adhesion of coatings on porous mineral surfaces.

ANBEFALT BRUK

Fixation layer for porous and unpainted mineral substrates.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,1
Glansgrad:	Blank
Tørrstoffinnhold i vekt:	45%
Tørrstoffinnhold i volum:	32%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	1 hour
Håndterbar:	1 hour
Overmalbar:	24 hours
Herdetid:	24 hours

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

70 µm

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

23 µm

TEORETISK FORBRUK

14 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

10 - 15 m²/l. Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Clean and degrease the substrate. If the substrate is an acrylic paint, this must NOT be recoated with Primer 44HS (the acrylic paint is affected by the solvents of Primer 44HS). In such a case, replace Primer 44HS with Pegafix.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

All types. Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

All types. Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Do not dilute. Nozzle: 011 - 013. Pressure: 150 - 170 bars.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Do not dilute.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Thinner 22.

MERKNADER

Ready for use. Do not dilute. Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	599 g/l
VOC ferdigblandet:	599 g/l
VOC kategori:	A/h
VOC grense:	750 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu