

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING



1-компонентно противоплъзгащо покритие за под

- Подходящо за пешеходен трафик, за вътрешна и външна употреба
- Антихлъзгащата добавка е предварително добавена в противохлъзгащо покритие
- За използване върху стар бетон (>2 години), метал и дърво
- Сух на допир след 6 часа

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING

ОПИСАНИЕ

Лесно за нанасяне на база солвент алкидно противохлъзгащо подово покритие, специално разработено за нанасяне върху стар (>2 години), сух бетон за вътрешна и външна употреба. Покритието е устойчиво на абразия и неутрални обезмаслители (не алкални почистващи агенти) и има краткотрайна устойчивост срещу масла, горива, бензин и др.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

7100 Floor Coating може да се нанася върху бетонни подове на възраст над 2 години, които са напълно чисти и сухи. Не се препоръчва върху гладък/плътен бетон или бетон, съдържащ добавки за отблъскване на влага, които затрудняват адхезията. Може да се нанася и върху стари, добре прилепнали покрития, както и върху метални подове, които са правилно подготвени и грундираны с подходящ грунд на Rust-Oleum.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,0 -1,1
Гланцово ниво:	gloss
Съдържание на твърди вещества в обема:	36 - 40%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	6 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 часа
Напълно втвърден:	1 седмица

МОКЪР СЛОЙ

130 µm

СУХ СЛОЙ

50 µm

РАЗХОДНА НОРМА

8,0 m²/l при 50 µm в сухо състояние

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например поръзността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Отстранете маслата, мазнините и други замърсявания с Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Cleaner/Degreaser за подове или с почистване под високо налягане (с пара) в комбинация с подходящи почистващи препарати. Шлайфайте старите непокътнати покрития, за да загрубавате повърхността с цел да се създаде добра адхезия. Проверете съвместимостта със стари непокътнати покрития. По време на нанасянето повърхността трябва да е суха и чиста. Върху поръзозен бетон първият слой трябва да се нанесе с 7100, разреден с ±10 % от обема на 7301. Отстранете втвърдяващите се съединения чрез бластиране без прах.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанасяйте на сухо и добре проветриво място.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Пестеливо, ако е необходимо, с 10% обем 7301.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Ако е необходимо, използвайте рядко 10% обем 7301. В случай на нанасяне с валик може да се наложи нанасянето на 2 слоя, за да се получи препоръчителната дебелина на слоя.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Непосредствено след нанасяне с помощта на 7301.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Никога не нанасяйте 7100 Floor Coating върху алкални основи. Не е подходящо за използване върху плочки и в мокри помещения като бани.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	456 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	485 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu