

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING



## Easy to apply 1 component anti-slip floor coating

- For foot traffic, interior and exterior
- Anti-slip additive is premixed in the coating
- For use on old concrete (>2yrs), metal and wood
- Touch dry after 6 hours

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING

## OPIS

Easy to apply solvent based Alkyd anti-slip floor coating specially designed for applying on old (>2 years), dry concrete for interior and exterior use. The coating has a good resistance against abrasion and neutral detergents (no alkaline cleaning agents) and is resistance during short contact periods against lubricating oils, fuel, petrol etc.

## ZALECANE UŻYCIE

7100 Floor Coating can be applied on concrete floors older than 2 years, which are completely clean and dry. It is not recommended to apply on smooth/dense concrete or concrete containing a damp repellent additive, which will prevent a good adhesion. 7100 Floor Coating can also be applied on old good adhering coatings. 7100 can be applied onto metal floors which have been correctly prepared and primed with a suitable Rust-Oleum metal primer.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,0 -1,1
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych objętościowo:	36 - 40%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	6 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

130 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

50 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

8,0 m<sup>2</sup>/l at 50 µm dry

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove oil, grease and other contaminations with Rust-Oleum 2901 EpoxyShield Cleaner/Degreaser for floors or high pressure- (steam) cleaning in combination with appropriate detergents. Sand old intact coatings to roughen the surface in order to establish a good adhesion. Check the compatibility with old intact coatings. During application the surface should be dry and clean. On porous concrete a first coat should be applied with 7100 diluted with ±10% volume 7301. Remove curing compounds by means of dust free blasting.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Sparingly, if required, with 10% volume 7301.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Sparingly, if required, with 10% volume 7301. In case of roller application it can be necessary to apply 2 coats in order to obtain the recommended film thickness.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Immediately after application using 7301.

## UWAGI

Apply 7100 Floor Coating never on alkaline substrates.

Not suitable for use on tiles and in wet areas such as bathrooms.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	456 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	485 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu