

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



THINNER 22

Thinner with strong diluting capacity

- Strong dilution capacity

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

THINNER 22

OPIS

Thinner with strong diluting capacity, based on aromatic hydrocarbons.

ZALECANE UŻYCIE

Dilution of synthetic enamels and varnishes for airless application. Degreasing of metals and most wood types. Cleaning of "spots" of acrylic paints or acrylic fixing paints (e.g. on glass).

Cleaning and/or Thinning solution for the following products:

- Coating PRT
- Fassiclor
- Fillcoat Waterproofing
- Fillcoat Fibres Waterproofing
- NOXYDE Pegarust
- Primer 44HS
- PVDF Primer
- Vernac

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

See 'Recommended Use'. On substrates that are not attacked by Thinner 22 (e.g. glass, stoving enamel), spots of acrylic impregnation products (e.g. Pegafix, Parafix) and acrylic paints can be easily removed with a rag soaked in Thinner 22.

UWAGI

Boiling range: 160 - 180°C. Kb-value: 90. Aromatic content: 99%

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 1150 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 10/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu