

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ULTRA-WEAR 400

Additive for extra abrasion resistance

- Increases abrasion resistance of coatings
- Gives a coating a slight traction resistance
- Can be used for any colour of coating
- Slightly reduces gloss level of coatings
- Durable aluminium oxide

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ULTRA-WEAR 400

OPIS

Additive for extra traction resistance and durability of floor coatings.

ZALECANE UŻYCIE

Mix Rust-Oleum Ultra-Wear 400 before application with a floor coating in order to improve the abrasion resistance and traction resistance. Can be used in combination with Rust-Oleum floor coatings.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 3.92 kg/l
Zawartość substancji stałych wagowo: 100%
Zawartość substancji stałych objętościowo: 100%

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

750 gram (1 packaging) per 5 liter mixed product

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

WARUNKI APLIKACJI

For optimum results conform to the application conditions of the respective floor coating where Ultra-Wear 400 is used for.

UWAGI

Particle size: 45 - 75 µm. The use of this additive reduces the gloss level of the respective coating.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 10/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu