

PRODUCTINFORMATIEBLAD

RUST-O-THANE 9200 PU OP WATERBASIS

Zeer slijtvaste deklaag van polyurethaan op waterbasis.

KENMERKEN

- Vrijwel geurloos
- Zeer uv-bestendig, vergeelt niet
- Zeer slijtvast
- Gladde zijdeglansafwerking, gemakkelijk reinigbaar
- Veelzijdig: vloeren, muren, houtwerk
- Aankleurbaar in alle kleuren

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

BETON

Toestand van het oppervlak

Nieuw beton moet minstens 30 dagen drogen en uitharden voordat u het coatingsysteem aanbrengt. In overeenstemming met de gangbare norm mag de vochtigheid van de massa niet meer dan 4 % bedragen. Ga dit na met een vochtigheidsmeter of met een afgeplakt plastic vel waaronder 's nachts geen condensvorming mag optreden. Het oppervlak moet schoon en droog zijn voordat en terwijl u het product aanbrengt.

TEGELS

Toestand van het oppervlak

Ga met een rubberen hamer na of de tegels goed vastzitten op de ondergrond. Tegelvloeren moeten goede verdampingseigenschappen hebben, om opstijgend vocht te voorkomen. Het oppervlak moet schoon en droog zijn voordat en terwijl u het product aanbrengt.

STEEL

Toestand van het oppervlak

Stalen ondergronden moeten goed worden ondersteund om kromtrekken te voorkomen, want dat kan de coating onder spanning brengen en doen barsten.

A: Stalen ondergrond met veel aangekoekte walshuid, maar met weinig of helemaal geen roest.

B: Stalen ondergrond die begint te roesten, met walshuid die begint te af te schilferen.

C: Stalen ondergrond waarvan de walshuid is weggeroest of kan worden afgeschuurd, maar met roestplekken die met het blote oog zichtbaar zijn.

D: Stalen ondergrond waarvan de walshuid is weggeroest of kan worden afgeschuurd, maar met veel roestplekken die met het blote oog zichtbaar zijn.

NON-FERROMETALEN

Toestand van het oppervlak

Het oppervlak moet een stevige structuur zijn die niet vervormt.

BITUMEN

Toestand van het oppervlak

Bitumineuze oppervlakken moeten minstens 1 jaar oud en voldoende geoxideerd zijn, zodat de olieachtige film die typisch is voor bitumineuze verbindingen kan vervliegen. Oppervlakken mogen niet vervuild zijn met minerale oliën of andere verontreinigingen die kunnen opstijgen door optillen voordat er een coatingsysteem wordt aangebracht.

HOUT

Toestand van het oppervlak

Houten oppervlakken moeten gezond en stevig zijn, en alle rotte of beschadigde stukken moeten worden verwijderd. De houtvochtigheid mag buiten niet hoger zijn dan 18 % en mag in een verwarmde binnenomgeving hoogstens 10 % bedragen. Neem bij twijfel over de aard en de eigenschappen van het hout (bepaalde houtsoorten enz.) contact op met de technische dienst van Rust-Oleum.

OUDE COATINGS

Toestand van het oppervlak

Oude verflagen en coatings moeten perfect hechten en geschikt zijn voor een polyurethaansysteem op waterbasis. Voer bij twijfel een test uit op een klein oppervlak. Compatibele glanzende coatings moeten mechanisch worden geschuurd.



VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

ALGEMEEN

Verwijder stof, vuil enz. Ontvet het oppervlak en verwijder alle vuilresten met de RUST-OLEUM ND14 Alkalische reiniger/ontvetter of onder hoge druk in combinatie met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel het oppervlak vervolgens grondig en laat het volledig drogen. Ontsmet oppervlakken met schimmel (mos, korstmossen enz.) met AMW Concentrate. Spoel het oppervlak vervolgens grondig en laat het volledig drogen. Bij ernstig verontreinigde stukken bevelen we aan om de schimmelwerende behandeling te verdubbelen.

BETON

Ets zeer dicht, glad, niet-absorberend en gevlinderd beton door het stofvrij te fijnstralen of met het zuurhoudende etsmiddel RUST-OLEUM SURFA-ETCH 108. Spoel het oppervlak vervolgens grondig als een mechanische voorbereiding niet mogelijk is. Verwijder lagen van cementmelk en betonresten door het oppervlak te stralen.

Verwijder op oud beton cementmelk en andere aanslag, oude coatings in slechte staat, uithardingsmiddelen en alle losse of aangetaste delen door het te stralen of te schuren.

TEGELS

Zie de rubriek 'Algemeen'.

STAAL

Zie de rubriek 'Algemeen'.

Verwijder roest, roestschilders, walshuid en oude verflagen in slechte staat handmatig of mechanisch, afhankelijk van het oppervlak*:

Klasse A en B: schuurstralen tot een reinheidsgraad van Sa 2 ½ (ISO 8501-01), maximale ruwheid 50 µm.

Klasse C en D: met een draadborstel putten verwijderen, slijpen of schrapen tot een reinheidsgraad van St 2/3 (ISO 8501-01), schuurstralen tot een reinheidsgraad van Sa 2 ½ (ISO 8501-01), max. ruwheid 50 µm.

* Behandel grote oppervlakken bij voorkeur door ze te schuurstralen.

VERZINKT STAAL

Zie de rubriek 'Algemeen'.

Ontvet en ets nieuw verzinkt staal met de zuurhoudende etsoplossing RUST-OLEUM SURFA-ETCH 108 en spoel het vervolgens grondig met schoon water. Verwijder zinkoxiden of 'witte roest' met de zuurhoudende etsoplossing RUST-OLEUM SURFA-ETCH 108 en spoel het oppervlak vervolgens grondig met schoon water.

NON-FERROMETALEN

Zie de rubriek 'Algemeen'.

Ontvet en ets nieuw aluminium met de zuurhoudende etsoplossing RUST-OLEUM SURFA-ETCH 108 en spoel het vervolgens grondig met schoon water. Verwijder zouten en oxiden met de zuurhoudende etsoplossing RUST-OLEUM SURFA-ETCH 108 en spoel het oppervlak vervolgens grondig met schoon water.

BITUMEN

Zie de rubriek 'Algemeen'.

AANBEVOLEN WERKWIJZE

VOORZORGSMAATREGELEN

Tijdens het aanbrengen en de eerste fase van het drogen (± 4 uur) kan een hoge luchtvochtigheid en/of condensatie een reactie met de activator veroorzaken. Daardoor kan er schuimvorming in de verflaag optreden en kan de verf mat uitslaan.

Hoewel het Rust-O-Thane 9200-systeem op basis van water is, bevelen we aan om voedingswaren tijdens het aanbrengen in een aparte ruimte te bewaren. Haal mobiele apparatuur uit de ruimte waar u zult schilderen.

VOORBEREIDING

Om te voorkomen dat er water binnendringt in overgangszones, zoals ingangen, deurtreden, goten of afvoerbuizen, raden we aan om met een slijpmachine een inkeping van minstens 2 mm diep te maken, zodat het coatingsysteem zich kan verankeren.

REPARATIES

Beton :

Repareer onvolkomenheden in het oppervlak of gaten, scheuren enz. in het beton met de juiste reparatieproducten van RUST-OLEUM: Epoxyshield 203010 Reparatiemortel voor fijne scheurtjes, Epoxymortel 5180 of 5190 naargelang de diepte van de uit te voeren reparatie.

Bitumen :

Herstel onvolkomenheden in het oppervlak, gaten, scheuren enz. in de bitumineuze ondergrond naargelang de noodzaak, ofwel met een mengsel van Asfalthersteller 5478 en kwarts, in een verhouding van 1 op 5, ofwel met Rust-Oleum 5410 Koude asfaltreparatiemortel.

Hout :

Repareer onvolkomenheden in het oppervlak met Pegaflex acrylplamuur van Mathys. Schuur het oppervlak vervolgens en verwijder alle stofdeeltjes grondig. Werk deze reparaties af met de juiste, aanbevolen primer.

PRIMERS

Behandel metalen ondergronden met een roestwerende primer.

Behandel zeer poreuze minerale ondergronden (waterdruppeltest: opname in minder dan 2 minuten) met een laag RUST-OLEUM 5401 of 5421 Epoxy impregneerprimer, zodat u ze sneller kunt overschilderen.

Behandel zeer gladde en niet-absorberende ondergronden zoals tegels of gevlinderd beton (waterdruppeltest: geen opname na 4 minuten) met een laag RUST-OLEUM 3333 of 3366 Hechtprimer. Zo kunt u ze sneller overschilderen als een mechanische voorbehandeling onmogelijk is. Opgelet: dit alternatief is geen optie in geval van ernstige mechanische uitdagingen.

Behandel beton met een vochtigheidsgraad tussen 5 en 10 % met een laag RUST-OLEUM 5401 Epoxy impregneerprimer voordat u het aflakstelsysteem 9200 aanbrengt.

Behandel beton met een vochtigheidsgraad tussen 11 en 20 % met een laag RUST-OLEUM 5130 DSP Epoxyprimer voor vochtige vloeren voordat u het aflakstelsysteem 9200 aanbrengt.

GEBRUIKSONSTANDIGHEDEN

De temperatuur van de lucht, de ondergrond en het coatingmateriaal moet tussen 5 en 35 °C bedragen en de relatieve vochtigheid mag niet hoger dan 80 % zijn. De temperatuur van de ondergrond moet 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Het product mengen: meng het basisproduct met een elektrische mengmachine op lage snelheid (max. 300 toeren/minuut) tot u een homogeen mengsel krijgt. Activator toevoegen aan de basis: meng goed tot u een homogeen mengsel krijgt, en schraap daarbij het product van de zijkanten en de bodem van het blik. Giet de activator vervolgens in het blik met de basisverf en meng nu de twee componenten tot een perfect homogeen product. Mengt u de verf in een andere, voldoende grote emmer? Giet het basisproduct dan eerst hierin en schraap het daarbij van de zijkanten en de bodem van het blik.

Raadpleeg de productinformatiebladen voor meer informatie over de droogtijd, inductietijd, verwerkingstijd, verdunning en aanbevolen toepassingsmethoden. Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor alle veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de producten.

BELOOPBAARHEID (VLOEREN)

Afhankelijk van de temperatuur zijn de meeste polyurethaancoatings na 24 uur hard en is de vloer weer beloopbaar. Opgelet: de coating blijft gevoelig voor inwerkend(e) vocht, reinigingsmiddelen en chemicaliën totdat de verf volledig is uitgehard. Bescherm het coatingsysteem daarom gedurende één week. Coatings vereisen een goede ventilatie wanneer u ze aanbrengt en laat drogen, vooral in gesloten ruimten (afzuiging). Breng voor het beste resultaat het product aan bij een gemiddelde temperatuur van 20 °C (lucht, ondergrond) en hou daarbij de relatieve vochtigheid onder 70 %. Bij producten die uitharden door een chemische reactie tussen de twee componenten, speelt de temperatuur een belangrijke rol: ze harden volledig uit na ongeveer 2 dagen bij 20 °C.

ONDERHOUD VAN HET OPPERVLAK

Een systeem dat is afgewerkt met RUST-OLEUM 9200 RUST-O-THANE, kunt u onderhouden en schoonmaken met een neutrale reiniger of een alkalisch reinigingsmiddel verdund met water. Voor vloeren is de 2903 Vloerreiniger ideaal. Een afgesleten laag kunt u eenvoudig repareren: behandel het oppervlak goed voor en breng een nieuwe laag product aan. Op metaal bevelen we bij roestvorming aan om de reparatie niet uit te stellen en zo verspreiding te voorkomen.

OVERZICHT VAN SYSTEMEN

VLOER- EN MUURSYSTEMEN						
ONDERGROND	BETON		TEGELS		BITUMEN (1)	
	In licht barre omgevingen	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :
Grondlaag	5401WB	30 µm	3333	20 µm	Tarmacoat	70 µm
1e laag	9200	60 µm	9200	60 µm	9200	60 µm
2e laag	-		-		-	
Total film thickness	90 µm		80 µm		130 µm	
In gematigd barre tot barre omgevingen	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:
Grondlaag	5401WB	30 µm	3333	20 µm	B95	150 µm
1e laag	9200	60 µm	9200	60 µm	9200	60 µm
2e laag	9200	60 µm	9200	60 µm	9200	60 µm
Total film thickness	150 µm		140 µm		270 µm	

1) Alleen vloeren

Opties en opmerkingen:
 Als u een heldere of donkere aflakkleur kiest, moet u verplicht een beschermende vernislaag 9211 of 4900 Polycoat 2K aanbrengen op vloeren. Om het oppervlak slipvrij te maken, kunt u afhankelijk van de gewenste ruwheid RUST-OLEUM 200, 300 of 500 Antislipadditief toevoegen door het product te mengen of te verspreiden.

ROESTWERENDE SYSTEMEN								
ONDERGROND	STAAL		GELAKT STAAL		VERZINKT STAAL		NON-FERROMETALEN	
	In licht barre omgevingen	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :
Grondlaag (1)	MCP(1) (2)	35 µm	MCP*	35 µm	MCP	35 µm	MCP	35 µm
1e laag	9200	40 µm	9200	40 µm	9200	40 µm	9200	40 µm
2e laag	-		-		-		-	
Totale laagdikte	75 µm		40 µm		75 µm		75 µm	
In barre omgevingen	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:	Systeem :	D.L.D.:
Grondlaag (1)	Noxyde Plus	175 µm	Noxyde Plus	175 µm	Noxyde Plus	175 µm	Noxyde Plus	175 µm
1e laag	9200	40 µm	9200	40 µm	9200	40 µm	9200	40 µm
2e laag	-		-		-		-	
Totale laagdikte	215 µm		215 µm		215 µm		215 µm	

Opmerkingen :

(1) MCP = Metal Cladding Primer of metaalprimer
 (2) Geef staal dat gestraald is tot een reinheidsgraad van Sa 2 ½ een grondlaag met metaalprimer in een kleur die afsteekt.

* Alleen op kale metaaloppervlakken

HOUTEN SYSTEMEN

ONDERGROND	BLANK HOUT	PANELEN	GESCHILDERSD HOUT
In licht barre omgevingen/op verticale oppervlakken	Systeem : D.L.D.:	Systeem : D.L.D.:	Systeem : D.L.D.:
Grondlaag	Pegalink 35 µm	Pegalink 35 µm	Pegalink(1) 35 µm
1e laag	9200 40 µm	9200 40 µm	9200 40 µm
2e laag	-	-	9200 40 µm
Totale laagdikte	75 µm	75 µm	80 µm
In barre omgevingen/op horizontale oppervlakken	Systeem : D.L.D.:	Systeem : D.L.D.:	Systeem : D.L.D.:
Grondlaag	B95 120 µm	B95 120 µm	-
1e laag	9200 60 µm	9200 60 µm	9200 60 µm
2e laag	9200 60 µm	9200 60 µm	9200 60 µm
Totale laagdikte	240 µm	240 µm	120 µm

1) Alleen op stukken van blank hout.

Opties en opmerkingen:

Als u een heldere of donkere aflakkleur kiest, moet u verplicht een beschermende vernislaag 9211 of 4900 Polycoat 2K aanbrengen op vloeren. Om het oppervlak slipvrij te maken, kunt u afhankelijk van de gewenste ruwheid RUST-OLEUM 200, 300 of 500 Antislipadditief toevoegen door het product te mengen of te verspreiden.

Publication: 08/2024

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Zie de relevante productpagina op www.rust-oleum.eu voor de actuele beschikbare kleuren en verpakkingsgroottes.

Disclaimer: De hierin verstrekte informatie is naar ons beste weten waar en nauwkeurig en wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder garantie. De gebruiker wordt geacht zich onafhankelijk te hebben vergewist van de geschiktheid van onze producten voor hun specifieke doel. Rust-Oleum Europe is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of incidentele schade. De producten moeten worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder omstandigheden die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe, zoals uiteengezet in de meest recente versie van de productbrochure en technische informatiebladen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij over een actuele versie beschikt. De meest recente versies van de productbrochure en technische gegevensbladen zijn gratis verkrijgbaar en kunnen worden gedownload van www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij onze klantenservice. Rust-Oleum Europe behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201